

ケスモン® 不織布へのコーティング加工例

◆不織布へのコーティング加工例

アクリル系バインダーを用いて各種ケスモンを 0.5g/m² コーティング加工した不織布は優れた消臭性が得られます。

担持ケスモン	NS-10	NS-230		TNS-130		
試験ガス	アンモニア	アセトアルデヒド*	ホルムアルデヒド*	アンモニア	酢酸	硫化水素
初期濃度	200ppm	50ppm	50ppm	200ppm	40ppm	10ppm
ケスモン加工	<0.2	<1	<0.1	<0.2	<1	<0.1
無加工	35	15	23	3	6	8
空試験	180	33	31	188	10	9

消臭試験条件

加工布: 3g

ガス量: 1L

試験時間: 2 時間

単位: ppm