

<アロンウオール® オール水性仕様工程表>

オール水性仕様工程表(例)：ST工法(スター状仕上げ、ゆず肌仕上げ)

工程	材料	外観性状	塗装方法	所要量(kg/m ²)	塗布回数	備考
プライマー	アロン水性プライマー	2液反応硬化形水性エポキシ樹脂 プライマー	ローラー塗布	≒0.1~0.3kg/m ²	1~2回	可使時間、乾燥時間、成膜 時間などについては、別 塗標準仕様書をご参照下 さい。
防水材	アロンコート®ST	アクリルゴム系外壁化粧防水材	吹付け	1.7kg/m ²	1回	
	アロンコート®ST	アクリルゴム系外壁化粧防水材	模様吹き(吹付け)	0.5kg/m ²	1回	
仕上塗料 (トップコート)	アロン水性スーパーカラー-Si	低汚染・水性アクリルシリコン樹脂 エマルジョン塗料	吹付け又はローラー塗布	0.15kg/m ²	1回	
	アロン水性スーパーカラー-Si	低汚染・水性アクリルシリコン樹脂 エマルジョン塗料	吹付け又はローラー塗布	0.15kg/m ²	1回	

※プライマーの使用量、乾燥時間などは、下地の種類および状態・施工環境などによって異なります。